


## INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



## LIVAL LM

Codice: 852-0018

**Prodotto speciale per la presmacchiatura, la pulitura a secco e il reingrasso di pelle, pellame e pellicce. E' inoltre utilizzabile come grasso emulsionato per pelle.**

**Impiego:** Utilizzabile in percloroetilene, solventi idrocarburici e solventi FKW R11 e R113.

**Dati fisici:** densità a 20°C: 0,9  
valore pH: ---  
ionogenità: leggermente anionica

### Caratteristiche:

- Prodotto oleoso ad alta concentrazione con pochi emulsionatori umettanti attivi nel lavaggio
- Non intasa il filtro
- Libera da solventi esterni
- Agisce in maniera antistatica
- Pulitura e reingrasso eccellenti
- Sull'abbigliamento in pelle rinnova la malleabilità e rende il velluto soffice.
- Combinabile con il SECASIT FLUSSING WEICH per la resistenza a gocce d'acqua
- Idoneo come grasso emulsionato poiché emulsionabile con acqua


### Settori d'impiego:

- 1) Per la presmacchiatura
- 2) Per il lavaggio e reingrasso nelle macchine per pulitura chimica
- 3) Per spruzzare come grasso emulsionato

Le presenti informazioni sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. Le quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di materiale che deve essere trattato.

**Bising & Fasch GmbH & Co.**  
August-Hanken-Straße 30  
D-26125 Oldenburg  
Telefon 04 41 / 9317-2 58  
Telefax 04 41 / 9317-1 40

## INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



# LIVAL LM

Codice: 852-0018

### Modalità d'uso:

- *per la pre-smacchiatura (spazzolare o spruzzare)*

Si impiega il LIVAL LM puro oppure diluito 2:1 con acqua, poiché il LIVAL LM ha ottimo potere emulsionante è possibile, inoltre spruzzare prima del lavaggio i punti sporchi in superficie con acqua oppure vapore

*per il lavaggio e reingrasso della pelle vellutata*

**A** – unico impiego: tempo di lavaggio in percloroetilene 8-10 minuti 20/40 gr. di LIVAL LM per litro; tempo di lavaggio in R11, R113 solventi idrocarburici, 10-15 minuto con 10-20 gr di LIVAL LM/litro.

**B** – in combinazione con SECASIT FLUSSING WEICH – finitura per la resistenza a gocce d'acqua: tempo di lavaggio in percloroetilene 8-10 minuti con 20 gr di LIVAL LM/litro

40 gr. di SECASIT FLUSSING WEICH/litro

oppure

tempo di lavaggio in R11, R113 o solventi idrocarburici, 10-15 minuti con:

10 gr. di LIVAL LM/litro

30 gr. di SECASIT FLUSSING WEICH/litro


Con un bagno possono essere trattati 3 lotti. E' consigliabile da iniziare, di volta in volta, con i colori chiari. Lavorando secondo il metodo a 2 bagni nel successivo lotto si può utilizzare il secondo bagno come bagno di prelavaggio.

- *quantità di impiego consigliato per pellicce e pelli con pelo*

tempo di lavaggio 4-6 minuti con

- 10-20 gr. di LIVAL LM/litro di percloroetilene
- 10 gr di LIVAL LM/litro nel caso di R11, R113 oppure solventi idrocarburici.

## INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



### LIVAL LM

Codice: 852-0018

In tutti e due i casi dopo il trattamento si centrifuga per 2 minuti e si asciuga a 40 – 45 °C.

- *spruzzare come grasso emulsionato*

Diluire il LIVAL LM 1:10 con acqua e stenderlo uniformemente con la pistola a spruzzo sulla merce. Con questo le parti di pelle irregolare nella colorazione potranno essere uguagliate.

#### **Il completamento**

Completare il trattamento dei capi come si usa nell'esercizio

#### **Magazzinaggio**

LIVAL LM è durevole fino a 2 anni. Chiudere accuratamente i contenitori dopo l'uso