

## INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



### **Lival Licker Konz**

Codice: 852-0010

#### **Prodotto speciale per pre-smacchiatura, pulitura e reingrasso delle pelli lisce, scamosciate e pellicce, speciale nel sistema Wet-Clean**

- Prodotto d'olio ad alta concentrazione con emulsionatori attivi nel lavaggio e poco umettante;
- Ragguardevole pulitura e reingrasso;
- Non intasa i filtri;
- Esente da solventi estranei;
- Ridona al vestiario in pelle la morbidezza naturale ,aumenta l'effetto vellutato;
- Idoneo per il reingrasso delle pelli nel sistema Wet-Clean;
- Reingrassatore per il lavaggio delle pelli in percloro e kwl;
- Rigeneratore dei colori per articoli in seta;

-1-

Le presenti informazioni sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. Le quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di materiale che deve essere trattato.

**Büsing & Fasch GmbH & Co.**  
August-Hanken-Straße 30  
D-26125 Oldenburg  
Telefon 04 41 / 9317-2 58  
Telefax 04 41 / 9317-1 40

## INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



### Lival Licker Konz

Codice: 852-0010

#### **Modo di impiego:**

in Percloroetilene, in solvente ad idrocarburi ed in acqua

#### **Dosaggio consigliato**

*In presmacchiatura (spazzolare o spruzzare):* per questo trattamento, Lival Licker Konz va usato puro o diluito 1:2 con acqua. Avendo una buona capacità emulsionante acquosa. È inoltre possibile spruzzare, prima del lavaggio, acqua o vapore sulle parti molto sporche e poi spazzolare Lival Licker Konz puro

*Per la pulitura a secco e il reingrasso nella macchina a solvente:*

#### Dosaggio per pelli

Bagno unico, tempo di pulitura in **Percloroetilene** = 8-10 minuti con ml 20-40 di Lival Licker Konz/lt di bagno

oppure

tempo di pulitura in **solvente ad idrocarburi** = 10-15 minuti ml 10-20 di Lival Licker Konz/lt di bagno

*Dosaggio consigliato per pellicce e pelli con pelo:*

tempo di pulitura = 4-6 minuti in **Percloroetilene** con ml 10-20 di Lival Licker Konz/lt di bagno

oppure

in **solvente ad idrocarburi** con ml 10 di Lival Licker Konz/lt di bagno

In tutti e due i casi dopo il bagno centrifugare per 1,50 minuti e asciugare a 40-45°C.



### **Lival Licker Konz**

Codice: 852-0010

#### ***Reingrasso successivamente a spruzzo***

Lival Licker Konz si diluisce 1:6 – 1:10 circa con acqua, (possibilmente tiepida per facilitare la miscelazione) a secondo del risultato che si vuole ottenere. Con una pistola diffusore va spruzzato uniformemente sulla pelle fino a quando non è imbevuta regolarmente. Le penetrazioni sulla fodera non hanno conseguenze negative, alle condizioni di una normale resistenza dei colori.

Gli indumenti trattati vanno asciugati, all'aria per 30 minuti circa successivamente, quando sono ancora umidi, vanno messi a bottalare insieme a spugne di materia sintetica per almeno 60 minuti. Questo trattamento produce un effetto di condizionamento dei grassi, intensifica la brillantezza delle tinte e l'effetto scrivente. Per le pelli che non permettono un trattamento nel tumbler, ancora umide dovrebbero essere trattate bene a mano con una spazzola oppure con una spugna in materia sintetica.

#### **Indicazione aggiuntiva per un miglioramento dell'impermeabilizzazione**

il metodo che segue ha dato buoni risultati:

4 parti d'acqua vanno messe in un contenitore e, sempre mescolando, si aggiungono 2 parti di Lival Licker Konz e 4 parti di Lival VLF. La soluzione ottenuta produce un effetto d'intensità di colore e di reingrasso e, nello stesso tempo, anche impermeabilizzante. Questa miscela tende alla dissociazione e perciò deve essere occasionalmente agitata o mescolata.

#### ***Impiego per il reingrasso nel sistema Wet-Clean.***

Dopo il risciaquo e una leggera centrifugazione si dosa il Lival Licker Konz al bagno di livello basso a 20-30°C.

Quantità da impiegare: ml 10-30 circa/kg oppure  
ml 3-10 circa/litro d'acqua

La durata del trattamento è di 5-10 minuti circa, successivamente centrifuga per 2 minuti a 500 giri. Prima di asciugarli passarli nel tumbler o rullarli nella lavatrice per 5 minuti, questo per togliere le grinze e impronte del tamburo, prima di appenderli si tirano le cuciture che necessitano. Dopo l'asciugamento si può trattare nel tumbler per circa 30 minuti per rendere la merce morbida.

## INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



### **Lival Licker Konz**

Codice: 852-0010

#### ***Impiego per gli articoli in seta:***

I singoli capi di seta vanno trattati a mano con il metodo ad immersione per il reingrasso e la rigenerazione dei colori. 100 ml di Lival Licker Konz circa vanno mescolati bene con 10 litri d'acqua fresca. Si dovrebbe prima preparare la quantità e poi aggiungere il prodotto.

I capi in seta vanno delicatamente agitati a mano 1-2 minuti, eventualmente centrifugati lievemente oppure rotolati in un asciugamano, e poi appesi per l'asciugamento.

*Completamento:* dopo l'asciugamento, i capi trattati vanno completati come al solito.

**Dati tecnici:**

densità a 20°C:	0,87
valore pH:	-
ionogenità:	non ionico

**Sostanze contenute:** agente ingrassante ed emulsionatori

**Magazzinaggio:** tenere ben chiuso in luogo fresco.